

外牆、石材 保護漆



水性通用金油

乾燥快 耐黃變 增加光澤

適用範圍

水泥、磁磚、洗石子
牆面、室外木材

塗刷面積

1加侖約6-8坪
1桶約30-40坪

調薄劑

自來水

施工說明

1. 溫度低於10度，空氣濕度高於85度，牆表面若淋濕、含水份請勿施工。
2. 牆面必須清除乾淨才能施工。
3. 本塗料適用多種材質，使用前請先少量試做。
4. 塗刷間隔最少4小時。
5. 新水泥漆牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必須等2-3星期，待其完全乾燥後，水份值在12%以下，才可施工。
6. 塗刷面積因底材材質有所不同。



面層透明漆

乾燥快 耐黃變 增加光澤

一般水泥、洗石子或人造大理石漆牆面專用

適用範圍

一般孔隙石材、
混凝土

塗刷面積

1加侖二次5-6坪
1桶二次30-35坪

調薄劑

甲苯
※以中油所生產溶劑為主

施工說明

1. 太黏稠可加二甲苯或甲苯調薄，但不可超過規定用量。
2. 稀釋劑因施工或牆面粗糙有所不同，約為噴塗20%，滾、刷塗15%。
3. 牆面須清除乾淨，若淋濕、含水分請勿施工。
4. 施工完至塗面堅結需24小時，途中不可雨淋。
5. 風大時請勿噴塗。
6. 洗石子工程完工後，需7-10天完全乾燥期，下雨過後2天內或陰天、濃霧、濕度過高不宜施工。



久大化工廠股份有限公司
JUTA CHEMICALS CO., LTD.

久大多彩・生活精彩

🏠 台中市大甲區中山路一段1158巷5-6號

☎ 0800-218-833

Juta

P A I N T

久大環保無毒塗料

居家環境好安全・更安心

關於久大

久大化工廠股份有限公司於民國58年創立，主要生產各種建築塗料，以**衛生、安全、無毒**為訴求，經多年的研發生產，已成功推出環保塗料，更率先成為首家榮獲「**環保標章**」的塗料業廠商。



美化環境 保護資源

為社會進步與繁榮努力，提供**健康、無污染**的綠色產品。

品質與服務

以一流的生產設備和不斷研究開發新產品來滿足國人需求。

水性面漆



亮光型

耐水鹼 高光澤度 不易褪色 遮蓋力佳

適用範圍	塗刷面積	調薄劑
外牆面、彩繪	1加侖二次約4-5坪 1桶二次約25-30坪	自來水 (5-10%)

平光型

耐水鹼 無刷痕 光澤低柔和 遮蓋力佳

適用範圍	塗刷面積	調薄劑
水泥內牆面	1加侖二次5-6坪 1桶二次約30-35坪	自來水 (10-20%)

尊爵乳膠漆

平滑細緻 乾燥快速 無毒無臭

★★★★★ 不添加甲醛、重金屬等危害物質，有效阻絕各種害菌

適用範圍	塗刷面積	調薄劑
水泥內牆面	1加侖二次5-6坪 1桶二次約30-35坪	自來水 (10-20%)

特級乳膠漆

平滑細緻 乾燥快速 無毒無臭

適用範圍	塗刷面積	調薄劑
水泥內牆面	1加侖二次5-6坪 1桶二次約30-35坪	自來水 (10-20%)

施工說明

- 調色請使用久大壓克力色素。
- 牆表面若淋濕、含水分請勿施工。
- 避免10度C以下施工，以免塗膜缺陷。
- 批土過厚容易導致捲曲現象。
- 若粉化，請用底漆打底。



彈性底漆



★★★★★
高強化防水底漆

厚塗型水性封底漆

滲入水泥孔隙 高附著力

適用範圍	塗刷面積	調薄劑
水泥、磁磚、混凝土、不鏽鋼、烤漆板、玻璃、PE、PVC板之建築物	1加侖一次6-8坪 1桶一次30-40坪	自來水 (0-50%)

施工說明

※詳細施工方式內容於桶身說明書

- 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才能施工。
- 水泥漆牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等2-3星期，待其完全乾燥後，水份值在12% 以下，才可施工。
- 塗裝面漆之間隔，不得低於4小時，不可高於2天。
- 表面建議3-4年以面漆保養。

油性防水D

滲入水泥孔隙 高附著力 耐水鹼

適用範圍	塗刷面積	調薄劑
水泥、混凝土牆底、鐵皮(稀釋50%)	1加侖一次6-8坪 1桶一次30-40坪	甲苯 (10-50%)

施工說明

- 牆面必須清除乾淨才能施工。
- 牆表面若淋濕、含水分請勿施工。
- 密閉空間施工請保持通風，或加裝風扇通風，如有不適請停止作業。



防水防熱

防水 有效降溫2-5度 環保無毒無臭

適用範圍	塗刷面積	調薄劑
混凝土建築物屋頂/壁面/外壁、木材、烤漆、地板、鐵皮及貨櫃。	1加侖二次2-2.5坪 1桶二次8-12坪	自來水 (5-10%)

彈性三效

防霉 防水 防漏 有效降溫2-5度

適用範圍	塗刷面積	調薄劑
混凝土建築物屋頂/壁面/內外壁、木材、烤漆、鐵材	1加侖二次3-4坪 1桶二次15-20坪	自來水 (5-10%)

施工說明

- 表面若含水、淋濕請勿施工，待其完全乾燥後，水分12%以下才能施工。
- 表面若有粉化，可用**彈性防水D**打底。
- 避免10度C以下施工，空氣濕度高於85%情況下施工，以免塗膜缺陷。
- 調薄劑請依塗刷表面做調整。
- 三年牆面需面漆保養一次延長時效。



彈性防水漆

彈性防水漆紅標

防水 防漏 防止老化

適用範圍	塗刷面積	調薄劑
內/外牆面	1加侖二次3-4坪 1桶二次15-20坪	自來水 (0-10%)



防水A

高耐候屋頂 外牆專用 耐久 防水透氣

適用範圍	塗刷面積	調薄劑
外牆面、屋頂、地板、陽台及鐵材	1加侖二次2-2.5坪 1桶二次10-12坪	自來水 (5-10%)

施工說明

- 表面若含水、淋濕請勿施工，待其完全乾燥後，水分12%以下才能施工。
- 表面若有粉化，用底漆打底。
- 避免10度C以下施工，以免塗膜缺陷。
- 調薄劑請依塗刷表面做調整。
- 三年牆面需面漆保養一次延長時效。
- 防水A透明建議薄塗，待完全透明可塗刷第2道。
- 磁磚、牆面等溝縫處勿囤積過多透明塗料，以免造成白化。



防水A透明

外牆保護 防水 增加光澤

適用範圍	塗刷面積	調薄劑
外牆保護、外牆磁磚、洗石子、室 外木材保養	1加侖二次 3坪(毛孔粗)-8坪(毛孔細)	自來水 (5-10%)